

TABELLA DELLE SOLIDITÀ DI TINTA - Colour fastness values - AATCC Standards 2022

BRISTOL

COLORE Colour	LUCE Light AATCC 16		SFREGAMENTO Crocking		LAVAGGIO 40° Washing 40°				LAVAGGIO 49° Washing 49°				ACQUA Water				ACQUA DI MARE Sea water				SUDORE Perspiration				ACQUA DI PISCINA Chlorinated water
	AATCC 16		AATCC 8		AATCC 61-1A				AATCC 61-2A				AATCC 107				AATCC 106				AATCC 15				AATCC 162
	10 AFU	20 AFU	S.CO SECCO Dry	S.CO UMIDO Wet	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.	S.CO	S.PA	S.PL	C.C.
0000 BIANCO	4	3	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5	3.5
7931 BIANCO STAMPA	4	3	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5	4.5	5	5	5	3.5
23NV KAWAII NEW	2.5	1.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3
26BT PÂTISSERIE NEW	4.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.5
27JF RINASCIMENTO NEW	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2
3AGP CRAYON NEW	2.5	1.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4
30AH LEATHER NEW	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
32KW INCA NEW	4.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3
38GF SURFER	2.5	2	4.5	4	4.5	4	4	4.5	4.5	3.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5
312N DIVINE NEW	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.5
4AHT FORCE NEW	4.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4AHU VIPERA NEW	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4
4BMX TAURUS NEW	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
43JH RAVE NEW	3	2	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
44QH YUMMY	4.5	4.5	4	3.5	4.5	4	3.5	4.5	4.5	3	3	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5
45GH TUSCANY NEW	4.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4	4	4.5	4.5	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
47AH GREECE NEW	2.5	2	4.5	3	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4
49SY TRITONE NEW	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
5DDT NERO	4.5	4.5	4.5	3	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

ARTICOLO - Article	BRISTOL
Composizione - Composition	92% Polyamide 8% Elastane
Peso g/m ² - Weight g/m ² (+/- 5%)	200
Altezza cm - Width cm (+/- 3cm)	140

I dati di altezza e peso possono variare secondo le tolleranze d'uso
Width and weight may vary within allowed tolerances

ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE Textile care labelling	
SIMBOLO Symbol	SIGNIFICATO Description of process
	Lavaggio: Washing: normale in macchina a temperatura massima di 40°C machine wash at 40°C.
	Candeggio: Bleaching: il tessuto non sopporta il trattamento con cloro do not use chlorine-based bleach
	Asciugatura: Drying: non asciugare in tamburo. Asciugare in posizione verticale (appeso) dopo centrifugazione o spremitura avoid spin dry. Squeeze off excess water or delicate spin. Hang to dry
	Stiratura: Ironing: temperatura massima di 110°C maximum sole-plate temperature of 110°C
	Lavaggio a secco: Dry cleaning: lavabili con percloroetilene articles which are suitable for dry cleaning in perchloroethylene

CAMBIAMENTO DI COLORE Colour change	C.C.
STINGIMENTO SU POLIESTERE Staining on polyester	S.PL
STINGIMENTO SU POLIAMMIDE Staining on polyamide	S.PA
STINGIMENTO SU COTONE Staining on cotton	S.CO

LUCE Light	VALUTAZIONI Assessments	ALTRI TEST Other tests	VALUTAZIONI Assessments
1	debolissima very weak	1	debole weak
2	debole weak	2	scarsa limited
3	moderata moderate	3	abbastanza buona fair
4	abbastanza buona fair	4	buona good
5	buona good	5	ottima excellent

